


CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

ASF-130T



製品概要

PTFE多孔質フィルムの片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。気孔により断熱性、クッション性を持ちます。また他のプラスチック系断熱材よりも耐熱性に優れており、高温かつ発塵させたくない部分の断熱材として最適です。



製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
1.0	~100	4


用途例

- ・クリーンルーム内での断熱材
- ・BGAリワーク時の周辺保護
- ・重量物を置くラックなど、クッション性が必要な箇所の摺動材


薬液配管の継ぎ手断熱



未貼付



貼付



構造



特長

- ・耐熱性
- ・断熱性
- ・滑り性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

製品性能

試験項目	単位	ASF-130T
呼び厚	mm	1.0
粘着力180° 剥離	N/25mm	10
引張強さ	N/25mm	245
伸び	%	45
熱伝導率	W/m・K	0.075
最高使用温度	℃	250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052
 東京支店 〒107-0052
 名古屋支店 〒460-0003
 大阪支店 〒532-0003
 福岡支店 〒810-0074

東京都港区赤坂2-11-7
 東京都港区赤坂2-11-7
 名古屋市中区錦2-4-3
 大阪市淀川区宮原3-4-30
 福岡市中央区大手門1-1-12

ATT新館10階
 ATT新館10階
 錦パークビル10階
 ニッセイ新大阪ビル16階
 大手門パインビル5階

03-6230-4414 (代)
 03-6230-4411
 052-229-1511
 06-6398-6714
 092-724-1411

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.04.01