



CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-5001FR

製品概要

高強度のガラスクロス基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した高機能粘着テープです。柔軟性や耐熱性に優れ、高温下の電気機器の絶縁や高熱部での封止や保持に最適です。

特長

- ・耐熱性
- ・柔軟性
- ・難燃性
- ・耐候性
- ・電気絶縁性

用途例

- ・電気機器の絶縁用途
- ・高温条件下での仮止めや保護

製品規格

| 呼び厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) |
|----------|-------------------------|--------|
| 0.20 | 13, 19, 25, 38, 50, 100 | 10 |

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

構造

高強度ガラスクロス



シリコン系粘着剤

製品性能

| 試験項目 | 単位 | ACH-5001FR |
|------------|--------|------------|
| 呼び厚 | mm | 0.20 |
| 基材厚み | mm | 0.12 |
| 粘着剤厚み | mm | 0.08 |
| 粘着力 90° 剥離 | N/25mm | 10 |
| 引張強さ | N/25mm | 700 |
| 破壊電圧 | kV | 6 |
| 最高使用温度 | °C | 200 |

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 本社 〒107-0052 | 東京都港区赤坂2-11-7 | ATT新館10階 | 03-6230-4414 (代) |
| 東京支店 〒107-0052 | 東京都港区赤坂2-11-7 | ATT新館10階 | 03-6230-4411 |
| 名古屋支店 〒460-0003 | 名古屋市中区錦2-4-3 | 錦パークビル10階 | 052-229-1511 |
| 大阪支店 〒532-0003 | 大阪市淀川区宮原3-4-30 | ニッセイ新大阪ビル16階 | 06-6398-6714 |
| 福岡支店 〒810-0074 | 福岡市中央区大手門1-1-12 | 大手門バイパスビル5階 | 092-724-1411 |



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート(SDS)をお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.01.01